Boyacı Dükanı

HWS-112-Hartwachs-Siegel

Dayanıklı, tek bileşenli, iki kat uygulama ile Ahşapta doğal görünüm sağlayan sert wax

Renk	Kutu / palet	444	60	22
	Ambalaj	1 Lt	5 lt	20 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	85	05	20
	Ürün no:			
farblos/şeffaf	1826	■	■	■
özel renkler	1827	■	■	■

Uygulama miktarı

Birinci kat: 70 ml/m²
İkinci kat: 60 ml/m²

Kullanım alanları



- İç mekân ahşaplarda
- Mobilya ve iç mekân tasarım ahşaplarında
- Ahşap parke ve merdivenlerde
- Masa ve mutfak tezgâhlarında
- Gemi güvertelerinde
- Banyo ve sauna ahşaplarında
- Mantar yüzeylerde
- Bambu ahşabında
- Ağartılmış yüzeyler için uygun değildir
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri

- Hızlı kuruma
- Aşınma ve çizilmeye karşı dayanıklı
- Kimyasal maddelere karşı dayanıklı: DIN 68861, 1B
- Kaymaz (anti-slip)

- Çok düşük parlama eğilimi
- Kolay uygulanır.
- Doğal ahşap görünümü ve hissi
- Gıda ile temas Sertifikalı
- Yangın geciktirici

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Alkid reçine
Yoğunluk (20 °C)	yak. 0,88 g/cm³
Viskozite	yak. 22 s (DIN 4 cup da)
Koku	Karakteristik
Parlaklık	Kör mat

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

> **DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenlik Setifikası"**
> **Parke ve ahşap zeminler için yüzey kaplama sistemi olarak onay**
> **DIN DIN 51130: 2014'e Kayma direnci "R10"- Kaymaz (anti-slip)**
> **MO sertifikası (Modül B)**
> **Treppenmeister el kremi testi (DIN EN 12720'ye göre)**
> **Gıda ile temas Sertifikalı**

Test standartları

DIN 68861-1B; Kimyasal dayanım

Ek bilgi

> **Pflegeanleitung Bakım talimatları**
> **Yağ bazlı ürünlerin püskürtme ile uygulanması**

Olası sistem ürünleri

> **OB-008-Ölbeize (2787)**
> **Wischpflege für geölte Böden [eco] (7699)**

x

Uygulamay hazırlık

- **Zemin için gerekenler**

Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti % 8-12
Ham ahşap yüzey zımparası P180'den daha ince değil

- **Hazırlıklar**

Eski boyaları zımparalayınız veya tamamen kaldırınız ve yüzeyi temizleyiniz.
Yağlı veya reçineli ahşaplara uygulamadan hemen önce V 101 Tiner ile yıkayınız.
Renklendirilmek isteniyorsa Wohnraum-Lasur veya OB-008 ile renklendiriniz.
Rulo ile uygulamalarda kat arası kuruma süresi en az 24 saat.

Uygulama



- **Uygulama koşulları**

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+15 °C ile max. +25 °C.

Ürünü yice karıştırınız.
Rulo, boya tabancası;
Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 1,6-1,8, Hava basıncı: 2-3 bar
Havasız (airless) tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-120 bar
Airmix tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-100 bar,
Hava basıncı: 1,2-2,0 bar

Kuruduktan sonra P240-P320 kum zımpara ile zımparalanarak ilave kat uygulanır.
Kullanırken kuruma sürelerine dikkat ediniz.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve en kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.
Tütsülenmiş (smoked) meşe ve egzotik ağaç türlerinde Teknik yardım alarak uygulanacak ahşapta deneme yapılması gerekir
Kapalı alanda uygulama yaparken iyi havalandırma sağlayınız.
Boya tabancası ile yapılan uygulamalarda, tabancadan çıkan tozumaların tutuşmasını önlemek için tozuma birikintilerini düzenli olarak atınız.
Uygulama yapılacak zemini süpürmeden önce var olan boya tabanca tozumalarının kurumasını bekleyiniz.
Ürünün kendisi kendiliğinden tutuşmaz.
Tabanca ile kullanırken P2 toz maske filtresi kullanınız.
Kendiliğinden tutuşma riski (DGUV uyarısı 209-046)
Selülozik bazlı cilaların ve boyaların tabanca ile uygulandığı aynı ortamda kullanılmamalıdır. ürün bulaşmış tekstiller (örneğin Temizlik bezleri ve İş kıyafetleri) kendiliğinden tutuşma ihtimalinden dolayı su ile ıslatılmalı ve yangına dayanıklı atık kaplarında su içinde toplanmalı ve imha edilmelidir.

- Kuruma

Toz kuruluğu: yak. 60 dakika
Dokunma kuruluğu: yak. 3 saat
Boya tabancası ile ilave kat uygulaması: yak. 6 saat
Rulo ile ilave kat uygulaması: yak. 14 saat
Zemin kuruması tam olarak yak. 7 gün sonra

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklık ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.
Kuruma süresi ahşap türüne ve yüzeyin emiciliğine bağlıdır.

- İnceltme

Kullanıma hazır

Notlar

Verniklenmesi bitmiş ürünleri paketlerken hava geçirgen malzemeler kullanınız.
Merdiven ve zeminlerdeki yüzeye tutunamamış kiri ve tozu düzenli olarak süpürge veya pas-pas ile alınız.
Bakım yapılacağı zaman (yoğun ayak trafiğinin olduğu bölgeler dahil) yüzeyi temizleyiniz, HWS-112 veya Hartwachs-Öl ile karıştırarak düzgün bir şekilde uygulayınız.
Gerekirse, silme suyuna Wischpflege für geölte Böden [eco] ekleyerek haftalık olarak nemli bir bezle siliniz.
Sertifikalı ürünler ile yapılan uygulamalarda ilgilili test raporlarına ve teknik veri sayfasına uyulmalıdır.

Aletler / Temizlik



Kısa tüylü (3-5 mm) kadife veya tiftik rulo, havasız (airless) tabanca, airmix tabanca, üstten depolu tabanca

	Kullanılan aletleri hemen V 101 tinerle temizleyin. Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz. Remmers uygulama materyali; Veloursrolle /Kadife rulo (ürün no: 4442)
Depolama / raf ömrü 	Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve dondan korunan ortamda en az 12 ay.
Güvenlik / Yönetmelikler	Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.
Kişisel koruyucu ekipman	Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.
GISCODE	KH1
Atık talimatı	Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Artan ürünün ev çöpüyle beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız. Lavaboya boşaltmayınız.
VdL-RL 01'e göre bildirim	Ürün grubu: alkid reçine verniği, aromatik içermez Bileşim: Alkid reçine, keten tohumu yağı, waxlar, silika, wax emülsiyonu, glikol eter, çökelmeyi önleyici ajanlar, kurutma ajanları, köpük önleyici ajanlar, cilt koruyucu maddeler. Alerjisi olanlar Remmers ile irtibata geçiniz.
AB Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)'e göre VOC	Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 500 g/l (2010). Bu ürün < 500 g/l VOC içerir.

Boyacı Dükkanı

Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarda elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı,her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedkçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yanınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.